



IDROPRIMER R 30

DESCRIZIONE	Primer epossidico bicomponente a base acquosa.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Prodotto bicomponente formulato con resine epossidiche idrodiluibili ed un induritore poliammidico. Ha alto potere penetrante, buona resistenza all' acqua, ottimo potere aggrappante su svariate superfici assorbenti quali cemento, mattoni, pietre, intonaci tradizionali e gesso.	
CAMPI D' IMPIEGO	Idroprimer R 30 è specifico come mano di fondo prima dell' applicazione di smalti epossidici o poliuretanicici e di malte autolivellanti. L' assenza di solventi lo rende indicato per la preparazione di fondi in ambienti chiusi, quali pavimenti civili ed industriali, pareti e pavimenti di celle frigorifere, depositi alimentari, mense, ospedali, laboratori.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Rapporto di miscela A : B in peso	100 : 25
	Pot-life (tempo utile di lavorazione)	60 minuti
	Tempo di fuori polvere a 25 °C UR 60 %	3 ore
	Tempo di sopravverniciabilità a 25 °C	16 ore
	Tempo di indurimento completo a 25 °C	3 giorni
	Temperatura di applicazione	da + 7 °C a + 35 °C
APPLICAZIONE	Può essere fatta a pennello, a rullo o a spruzzo. I fondi da trattare devono essere puliti, asciutti e sgrassati, non debbono avere in superficie agenti inquinanti assorbenti.	
DILUIZIONE	Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato. Su superfici nuove pallinate e solide utilizzare il prodotto senza effettuare alcuna diluizione. Su supporti friabili e polverosi diluire il prodotto dopo la catalisi nella misura massima del 5 % con acqua potabile affinché penetri e consolidi il supporto. In caso di fondi umidi, si consiglia di aggiungere il Componente C che aumenta la capacità di presa ed indurimento.	
RESA TEORICA	E' subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 kg di prodotto si trattano circa 6 - 7 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Secchi in plastica da 12 kg (A) + 3 kg (B) 4 kg (A) + 1 kg (B)	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.	

IDROPRIMER R 30